

LIGNUM 5003-25

Лак на водной основе для паркета, лестниц и половой доски



Описание продукта: Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и финишного лака. Полностью сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами (стойкостью на истирание и к царапанию) и имеет высокую эластичность, а также имеет высокую стойкость к воде, жиру, алкоголю, моющим средствам

Область применения: предназначен для создания декоративно-защитного покрытия на паркете, деревянных полах и лестницах, эксплуатируемых внутри помещений

Технические характеристики:

Физическое состояние	жидкость
Цвет	бесцветный
Блеск	20...25 Глосс по Гарднеру 60°
Поставочная вязкость	25 сек / ВЗ-4 при +20°C
Плотность	1,04 кг/л
Сухой остаток	34 %
Производительность за одну операцию	8...10 м²/л значение сильно зависит от типа нанесения. Данные относятся к литру перерабатываемого продукта, если необходимо включая отвердитель и разбавитель
твёрдость по Кёнигу	140 с
стойкость покрытия к царапанию по ISO 1518	следы отсутствуют при нагрузке на иглу 300г
стойкость к истиранию	1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 40 мг/1000 циклов по Таберу (CS17)
Срок хранения	9 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	выше + 5°C

Указания по переработке:

Подготовка поверхности	шлифовка Р120.. Р150, обеспыливание
Условия нанесения	температура окружающей среды не ниже +15°C
Промежуточная шлифовка от-до	180-240
Способ нанесения:	шпатель, кисть, распыление перед нанесением лак тщательно перемешать
Разбавитель	вода
Количество слоев	3-4
Очистка инструментов	не допуская высыхания продукта тщательно промыть водой

Сушка:

Последующее покрытие	через	1 час при +20°C
Готовность к хождению	через	12 часов при +20°C
Полная нагрузка	через	3 дня при +20°C
Полное отверждение	через	3 дня при +20°C

Меры предосторожности: Продукт нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. При контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Информация для заказа:

Лак

полуматовый (20...25 Глосс / 60°)

LIGNUM 5003-25

Норма упаковки

Артикул ТБМ

5кг

LIG5003/15-25

20кг

LIG5003/24-25

Примечание:

Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>